

Part Number:

Lote: TXAUOG0101

Cor: NATURAL

Pedido:

Relatório Nº:

Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.**Densidade:** é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

Peça	Corpo de prova

Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm³)	0,926	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	19	< 30

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:		Aprovado	
(<input type="checkbox"/>)Sim	(<input checked="" type="checkbox"/>)Não		
Responsável:	Micael Contó	(<input checked="" type="checkbox"/>)Sim	(<input type="checkbox"/>)Não
		Setor	Data
		Qualidade	01/12/2025