

## Part Number:

Lote: 22266

Cor: Preto

Pedido: 133997

Relatório Nº:

**Método:** Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.**Densidade:** é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

## Peça



## Corpo de prova



## Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm³)	0,927	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	25	< 35

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:		Aprovado	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Responsável:	Micael Contó	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
		Setor	Data
		Qualidade	07/10/2025