


**Part Number:**
**Lote:** 2353466

**Cor:** NATURAL

**Pedido:** Relatório N°:

**Método:** Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.

**Densidade:** é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

Peça	Corpo de prova
	

### Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm³)	0,928	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	20	< 30

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:		Aprovado	
( ) Sim	( X ) Não	( x ) Sim	( ) Não
<b>Responsável:</b>	Micael Contó		
		Setor Qualidade	Data 15/04/2026