



Relatório de Abrasão

MP 0400E REV1

Part Number:

Lote: 24331

Cor: Amarelo

Pedido: Estoque

Relatório Nº:

Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.
Densidade: é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

Peça	Corpo de prova
	

Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm³)	0,926	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	21	< 35

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:		Aprovado	
()Sim (x)Não		(x)Sim	()Não
Responsável:	Micael Contó	Setor	Data
		Qualidade	24/08/2026