

Part Number:

Lote: TXAUOG0091

Cor: NATURAL

Pedido:

Relatório Nº: 007/26

Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.**Densidade:** é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

Peça

Corpo de prova



Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm³)	0,928	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	25	< 30

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:

() Sim() Não

Aprovado

Responsável:	Micael Contó	(<input checked="" type="checkbox"/>) Sim	(<input type="checkbox"/>) Não
		Setor	Data
		Qualidade	05/26/2026