

Part Number:

Lote: TXAUOF0031

Cor: NATURAL

Pedido:

Relatório Nº:

**Método:** Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.**Densidade:** é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

## Peça

## Corpo de prova



## Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm³)	0,928	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	20	< 30

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

## Desvio de Engenharia:

() Sim() Não

Aprovado

Responsável:	Micael Contó	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Sim	( <input type="checkbox"/> ) Não
		Setor	Data
		Qualidade	05/02/2026