



Relatório de Abrasão

MP 0400E REV1

Part Number:

Lote: TXAUOA0151

Cor: NATURAL

Pedido: Relatório N°:

Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.**Densidade:** é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

Peça	Corpo de prova
	

Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm³)	0,924	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	21	< 30

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:		Aprovado	
() Sim	(X) Não		
Responsável:	Micael Contó	(X) Sim	() Não
		Setor	Data
		Qualidade	17/02/2026