

Part Number:

Lote: 22898

Cor: Amarelo


Pedido: Ficha Rosa

Relatório Nº: 003/26

Método: Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.**Densidade:** é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.

Peça

Corpo de prova



Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm³)	0,928	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	20	< 35

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:		Aprovado	
()Sim	(x)Não	(x)Sim	()Não
Responsável:	Micael Contó	Setor	Data
		Qualidade	12/01/2026