


**Part Number:**
**Lote:** 23681

**Cor:** Amarelo

**Pedido:** Estoque

**Relatório N°:**
**Método:** Retirado corpo de prova da amostra, comparado com aço SAE 1020 conforme norma ABNT – NBR 14922.

**Densidade:** é obtida pelo método de empuxo segundo a norma ASTM D 792, utilizando como líquido de imersão o álcool etílico de densidade conhecida.


### Resultados

Ensaio	RESULTADOS	Padrão
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	0,928	0,922 a 0,942
Abrasão (IA)	31	< 35

Considerando os resultados obtidos a peça se encontra aprovada e em condições de uso de acordo com o padrão estabelecido pelo material.

Desvio de Engenharia:		Aprovado	
( ) Sim	( x ) Não	( x ) Sim	( ) Não
<b>Responsável:</b>	<b>Micael Contó</b>	<b>Setor</b>	<b>Data</b>
		Qualidade	07/06/2026