

TRAVI

Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1		MOINHO 2		MOINHO 3		MOINHO 4	
PRODUÇÃO Kg / hora:		PRODUÇÃO Kg / hora:	40	PRODUÇÃO Kg / hora:	19	PRODUÇÃO Kg / hora:	37
MANUTENÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO	
PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:						
0	0	362,4	392,72	362,4	392,72	362,4	392,72
PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:						
0	0	362,46	442,98	362,43	442,78	362,5	442,68
% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:	
MANUTENÇÃO		0,12		0,06		0,20	
*		APROVADO*		APROVADO*		APROVADO*	
LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :	
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
		13/01/2026	2172			13/01/2026	2172
						13/01/2026	2173

Critério de Aceitação interno:

Aprovado	Aprovado Parcial	Reprovado
O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:	Micael Contó
DATA:	13/01/2026