



RESULTADOS TESTES TRAÇÃO PE ULTRA

Data:	01/12/2025	Responsável:	Micael contó	
Lote	Composição	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)
TXAUOD0061	UTEC 6540WS	19,9	19,45	379,3

*****	Padrão	>17	>17	>140
VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO				