RESULTADOS TESTES TRAÇÃO PE ULTRA

Data:	14/04/2026	Responsável:	Micael contó	
Lote	**Composição**	**Resist. a Tração Escoamento. (MPa)**	**Resist. a Tração na Ruptura (MPa)**	**Alongamento na Ruptura (%)**
2353466	GUR 4152	29,35	29,34	693

**********	Padrão	>17	>17	>140

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO