



RESULTADOS TESTES TRAÇÃO PE ULTRA

Data:	17/02/2026	Responsável:	Micael contó	
Lote	Composição	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)
TXAUOA0151	UTEC 6540	24,09	24,09	547,6
TXAUNL0061	UTEC 6540	21,55	20,87	409,7
TXAUOA0081	UTEC 6540	24,06	24,04	603,9
TXAUNF0091	UTEC 6540	22,53	22,52	518,2

*****	Padrão	>17	>17	>140
VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO				