



RESULTADOS TESTES TRAÇÃO PE ULTRA

Data:	24/02/2026	Responsável:	Micael contó	
Lote	Composição	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)
TXAUNF0141	UTEC 6540	24,06	24,04	599,3
TXAUOI0081	UTEC 6540	24,99	24,98	570,5
TXAUNF0101	UTEC 6540	24,26	24,24	582,4

*****	Padrão	>17	>17	>140
VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO				