



RESULTADOS TESTES TRAÇÃO PE ULTRA

Data:	13/01/2025	Responsável:	Micael contó	
Lote	Composição	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)
TXAUOD0131	UTEC 6540	20,69	20,61	299
TXAUNI0251	UTEC 6540WS	21,36	21,33	445,4
TXAUNE0071	UTEC 6540WS	19,1	19	274

*****	Padrão	>17	>17	>140
VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO				