RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL DM

DATA:	02/12/2025	Reponsavel :	Micael Contó			
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
131/25	Technip 416/418	82,01	79,95	46,19	1,15	81
*******	Padrão	>65	>65	20 - 80	1,13 - 1,15	75-85

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO