

RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL DM

DATA:	07/01/2026	Reponsavel :	Micael Contó			
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
137/25	TECHNIP 423	73,79	69,75	59,56	1,15	82
*****	Padrão	>65	>65	20 - 80	1,13 - 1,15	75-85
VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO						