

RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL OL

DATA:	03/06/2025	Responsável:	Micael Contó	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)			
45/025	Tranyl OL	70,6	69,39	49,15	1,13	80
*****	Padrão	>50	>50		1,13-1,15	75-83

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO