RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL DM

DATA:	21/11/2025	Reponsavel :	Micael Contó			
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
125/25	Tranyl DM	74,98	65,42	64,88	1,15	82
126/25	Tranyl DM	74,36	65,1	59,33	1,15	83
*******	Padrão	>65	>65	20 - 80	1,13 - 1,15	75-85

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO