RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL DM

DATA:	10/04/2026	Reponsavel :	Micael Contó			
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
45/26	TECHNIP 358	87,13	73,93	52,65	1,15	83
46/26	TECHNIP 358	85,54	72,3	46,14	1,15	81
*******	Padrão	>65	>65	20 - 80	1,13 - 1,15	75-85

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO