# RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL DM

| DATA: | 14/04/2026 | Reponsavel : | Micael Contó | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | Material | Resist. a Tração Escoamento. (MPa) | Resist. a Tração na Ruptura (MPa) | Alongamento na Ruptura (%) | Densidade | Dureza (Shore D) |
| 43/26 | TECHNIP 425 | 76,99 | 72,77 | 41,45 | 1,15 | 82 |
| 50/26 | TECHNIP 424 - 426 | 84,13 | 73,66 | 47,09 | 1,15 | 81 |
| ******* | Padrão | >65 | >65 | 20 - 80 | 1,13 - 1,15 | 75-85 |

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO