RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL DM

DATA:	24/04/2026	Reponsavel :	Micael Contó			
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
52/26	TECHNIP 427	82,21	69,16	53,51	1,15	84
53/26	TECHNIP 418	81,51	73,65	56,25	1,15	84,5
*******	Padrão	>65	>65	20 - 80	1,13 - 1,15	75-85

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO