



DATA:	14/08/2026	Reponsavel :	Micael Contó			
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
91/26	Technip 415	83,91	76,36	57,35	1,145	85
*****	Padrão	>65	>65	20 - 80	1,13 - 1,15	75-85

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO