RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL DM

DATA:	11/02/2026	Reponsavel :	Micael Contó			
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
006/26	TECHNIP 358	74,88	71,61	57,61	1,15	81
010/26	TECHNIP 358	76,38	72,38	62,46	1,15	81
011/26	TECHNIP 424	79,24	73,31	59,31	1,15	82
013/26	TECHNIP 424	69,91	67,52	67,27	1,14	82
*******	Padrão	>65	>65	20 - 80	1,13 - 1,15	75-85

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO