



DATA:	25/02/2026	Reponsavel :	Micael Contó			
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
22/26	Technip 358	72,8	70,98	51,65	1,15	81
*****	Padrão	>65	>65	20 - 80	1,13 - 1,15	75-85

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO