



DATA:	20/07/2026	Reponsavel :	Micael contó			
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
84/26	Technip 38	78,17	75,14	54,6	1,15	85
*****	Padrão	>65	>65	20 - 80	1,13 - 1,15	75-85

VERDE = DENTRO DO PADRÃO

VERMELHO = FORA DO PADRÃO