



RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL OL

DATA:	29/07/2026	Responsavel:	Micael Contó			
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
85/26	Maqpaper, IPEL	72,15	56,61	82,73	1,13	83
	SAF Plastic					
*****	Padrão	>50	>50		1,13-1,15	75-83

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO