



RESULTADOS TESTES TRAÇÃO TRANYL DM

DATA:		Reponsavel :				
Lote	Material	Resist. a Tração Escoamento. (MPa)	Resist. a Tração na Ruptura (MPa)	Alongamento na Ruptura (%)	Densidade	Dureza (Shore D)
55/26	TECHNIP 418	84,89	78,58	46,22	1,16	85
*****	Padrão	>65	>65	20 - 80	1,13 - 1,15	75-85

VERDE = DENTRO DO PADRÃO VERMELHO = FORA DO PADRÃO